



EPT-1740 R:25-060319

Grasa Ralitio EP N° 2

DESCRIPCIÓN

Grasa Ralitio EP está formulada con básicos altamente refinados y un espesante de jabón de litio más aditivos de Extrema Presión (EP), que la capacitan para soportar cargas extremas y trabajar en un amplio rango de temperaturas.

BENEFICIOS

- 🔥 Permite el trabajo con altas cargas debido a sus aditivos de Extrema Presión.
- 🔥 Disminuye la fricción, lo que permite una operación segura.
- 🔥 Fácil de aplicar por su textura mantequillosa.
- 🔥 Alta resistencia al lavado por agua.
- 🔥 Excelente protección contra Herrumbre y Corrosión.

PRESENTACIÓN

- 🔥 Tambor 180 kg
- 🔥 Cubeta 16 kg
- 🔥 Cubeta 3.5 kg

APLICACIÓN

Se recomienda para aplicaciones industriales tales como cojinetes planos, rodamientos de motores eléctricos, compresores y en maquinaria que requiera una grasa lubricante de estas características.

Se recomienda para condiciones adversas de trabajo como son altas temperaturas, cargas elevadas, moderadas altas velocidades y presencia de agua.

Otras aplicaciones como es el caso del sector automotriz como son los rodamientos y chasis, entre otras.

ESPECIFICACIONES

Grasa Ralitio EP No 2 está aprobada por:

- 🔥 **MB-Approval 267.0**
- 🔥 **NLGI GC-LB**
- 🔥 **CFE-LAPEM**
- 🔥 **Informe N° K3111-EV-16/14-265/14**

Cumple el nivel de desempeño:

- 🔥 NLGI GB, GA-LA
- 🔥 ASTM D4950 Standard classification and specification of automotive service
- 🔥 SAE J310 Automotive lubricating greases
- 🔥 SAE J2695 Heavy-duty vehicle lubricating greases



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Consistencia NLGI	D-217	2
Textura	I-CC-06	Lisa Brillante
Color Visual	I-CC-09	Verde ámbar
Penetración Trabajada a 60 golpes @ 25 °C, 1/10 mm	D-217	265
Estabilidad Mecánica @ 25 °C, %, máximo	D-217	15
Lavado por Agua @ 79 °C, %, máximo	D-1264	15
Propiedad Preventiva de Corrosión	D-1743	Pasa
Punto de Goteo, °C, mínimo	D-2265	190
Separación de Aceite, %	D-6184	4.0

Los resultados indicados como Características Típicas de la grasa se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloy.com.mx. Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).

