



EPT-1680 R:12-170918

Raloy Turbinas 68

DESCRIPCIÓN

Raloy Turbinas 68 es un lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporcionan una excelente resistencia contra la Herrumbre y Oxidación (R&O).

BENEFICIOS

- Gran estabilidad térmica, que reduce la formación de depósitos.
- Alta protección contra la herrumbre y corrosión de las superficies metálicas en contacto.
- Gran poder demulsificante, para una rápida separación del agua.
- Excelentes propiedades a altas y bajas temperaturas.
- Mayor vida útil del aceite en servicio.
- Excelentes propiedades antiespumantes y demulsificantes.

PRESENTACIÓN

- Cubeta 19 L
- Tambor 200, 208 L
- Tote X 1000 L

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de turbinas industriales de vapor, protegiéndolas del ataque corrosivo al que están expuestas; para la lubricación de compresores de aire, turbo sopladores. Siendo también eficaz en sistemas hidráulicos y en bombas de vacío, incluyendo aquellas de pistón axial.

ESPECIFICACIONES

Raloy Turbinas 68 cumple y satisface los requisitos de las siguientes especificaciones:

- AGMA 9005-F16 R&O
- ASTM D-4304 Type I
- MIL-H-17672D
- DIN 51515 Part 1
- Fives Cincinnati P-38, P-54, P-55, P-57
- GEK 27070, 28143 B Type I; 46506E
- ISO 11158 HL
- Morgoil® Lubricant

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado ISO	D-2422	68
Color ASTM	D-1500	3.5
Peso Específico a 20/4 °C	D-1298	0.8800
Punto de Inflamación, °C	D-92	205
Viscosidad Cinemática a 40 °C, cSt	D-445	68.00
Viscosidad Cinemática a 100 °C, cSt	D-445	8.350
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Punto de Ecurrimiento, °C	D-97	-9
Demulsibilidad @ 54 °C, aceite-agua-emulsión 30 minutos	D-1401	39-38-3(30')

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).

